

## 湿気反応型ホットメルト形接着剤 (PUR)

商品名	主成分	粘度(120℃)	仕様・特徴	F☆☆☆☆登録	4VOC登録
PU-4	ウレタンプレポリマー樹脂	約56,000mPa・s	木工縁貼機用	○	○

## PUR洗浄用ホットメルト

商品名	主成分	粘度(120℃)	仕様・特徴
PA-S	エチレン酢酸ビニル樹脂	約35,000mPa・s	高粘度タイプのPUR洗浄用
PA-SSS	合成樹脂	約 50mPa・s	ロールコーターのPUR洗浄用

## 木工用エマルジョン形接着剤

商品名	主成分	粘度(30℃)	仕様・特徴	PRTR法	F☆☆☆☆登録	4VOC登録
EL-313A	酢酸ビニル樹脂	約 7,900mPa・s	接着性・耐熱性良好な木工用	○	○	○
NH-110	酢酸ビニル樹脂	約25,000mPa・s	高粘度木工ダボ接着用	○	○	○
NH-140	酢酸ビニル樹脂	約 100mPa・s	低粘度木工ダボ接着用	○	○	○
NH-140-015	酢酸ビニル樹脂	約 100mPa・s	低粘度木工ダボ接着用・ノズル作業性良好	○	○	○
NH-1035	酢酸ビニル樹脂	約 1,000mPa・s	木工ダボ接着用	○	○	○

上記の数値は代表値であり規格値ではありません。

F☆☆☆☆登録 : ○は登録済みです。

PRTR法: ○は該当する化学物質は含有していません。

4VOC登録 : ○は登録済みです。

詳細は、製品説明書、安全データシート(SDS)を御覧下さい。