

湿気反応型ホットメルト形接着剤(PUR)

商品名	主成分	粘度(120℃)	仕様・特徴	F☆☆☆☆登録	4VOC登録
PU-4	ウレタンプレポリマー樹脂	約56,000mPa・s	木工縁貼機用	○	○

PUR洗浄用ホットメルト

商品名	主成分	粘度(120℃)	仕様・特徴
PA-S	エチレン酢酸ビニル樹脂	約35,000mPa・s	高粘度タイプのPUR洗浄用
PA-SSS	合成樹脂	約 50mPa・s	ロールコーターのPUR洗浄用

木エマルジョン形接着剤

商品名	主成分	粘度(30℃)	仕様・特徴	PRTR法	F☆☆☆☆登録	4VOC登録
EL-313A	酢酸ビニル樹脂	約 7,900mPa・s	接着性・耐熱性良好な木工用	○	○	○
NH-110	酢酸ビニル樹脂	約25,000mPa・s	高粘度・木工ダボ接着用	○	○	○
NH-140	酢酸ビニル樹脂	約 100mPa・s	低粘度・木工ダボ接着用	○	○	○
NH-140-015	酢酸ビニル樹脂	約 100mPa・s	低粘度・木工ダボ接着用	○	○	○
NH-1035	酢酸ビニル樹脂	約 1,000mPa・s	木工ダボ接着用	○	○	○

上記の数値は代表値であり規格値ではありません。
 PRTR法：○は該当する化学物質は含有していません。
 詳細は、製品説明書、安全データシート(SDS)を御覧ください。

F☆☆☆☆登録：○は登録済みです。
 食品衛生試験：○は試験検査済みです。