

## スティック状ホットメルト

商品名	主成分	軟化点	粘度(180°C)	仕様・特徴	PRTR法	F☆☆☆☆登録	食品衛生試験
SE-5	EVA樹脂	110±5°C	約 1,200mPa・s	低粘度・スティック状ホットメルト形接着剤	○		○
SE-7	EVA樹脂	85±5°C	約10,000mPa・s	高粘度・スティック状ホットメルト形接着剤	○	○	○
SE-10	EVA樹脂	107±5°C	約 2,300mPa・s	中粘度・スティック状ホットメルト形接着剤	○		○
M-36S	ポリオレフィン樹脂	156±5°C	約12,000mPa・s	耐熱性良好・スティック状ホットメルト形接着剤	○	○	

上記の数値は代表値であり規格値ではありません。

PRTR法：○は該当する化学物質は含有していません。

詳細は、製品説明書、安全データシート(SDS)を御覧ください。

F☆☆☆☆登録：○は登録済みです。

食品衛生試験：○は試験検査済みです。