

## スティック状ホットメルト形接着剤

商品名	主成分	軟化点	粘度(180°C)	仕様・特徴	PRTR法	F☆☆☆☆登録	食品衛生試験
SE-5	EVA樹脂	110±5°C	約 1,200mPa・s	低粘度・スティック状ホットメルト接着剤	○		○
SE-7	EVA樹脂	85±5°C	約10,000mPa・s	高粘度・スティック状ホットメルト接着剤	○	○	
SE-10	EVA樹脂	107±5°C	約 2,300mPa・s	中粘度・スティック状ホットメルト接着剤	○		○

上記の数値は代表値であり規格値ではありません。 F☆☆☆☆登録 :○は登録済みです。  
PRTR法:○は該当する化学物質は含有していません。 食品衛生試験 :○は試験検査済みです。

**※詳細は、製品説明書、製品安全性データシート(MSDS)を御覧下さい。**